


# Типром 0Ф

Очиститель фасадов

СТО 128-32478306-2014



Бетон



Кирпич



Природный  
камень



Штукатурка



Тротуарная  
плитка



Готовый к применению состав, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ.



Готов  
к применению



Необходим тест

# Типром ОФ

СТО 128-32478306-2014

## Очиститель фасадов

### Описание:

Готовый к применению состав, представляющий собой смесь кислот с добавлением поверхностно-активных веществ.

### Назначение:

Для очистки фасадов из кирпича, натурального и искусственного камня, штукатурки от солевых отложений (высолов) и стойких атмосферных загрязнений. Удаляет соли, преимущественно карбонатного и сульфатного происхождения.

### Упаковка:

Полиэтиленовые канистры объемом 1, 5 и 10 литров

### Способ применения:

Работы проводить в сухую погоду при температуре не ниже 0 °С по сухой поверхности.

Для исключения возможного разрушения нестойких покрытий обрабатываемых поверхностей, перед применением очистителя рекомендуется провести пробную обработку небольшого участка.

Наносите очиститель на обрабатываемую поверхность при помощи кисти или валика в течение 3-5 минут, не допуская подтеков (предварительно возможно убрать избыток высолов сухой щеткой). Удалите продукты реакции с высохшей поверхности сухой щеткой, либо влажной тряпкой (при очистке от атмосферных загрязнений смывать струей воды под давлением 100 бар, либо водой с применением щеток).

При большой засоленности поверхности необходимо произвести повторную обработку. После высыхания, через 24-48 часов, для защиты фасадов от

атмосферной влаги и связанных с этим повторных высолов, рекомендуется провести обработку поверхности гидрфобизирующими составами серии «ТИПРОМ» в соответствии с инструкциями по работе с указанными материалами.

### Расход материала:

1 л на 4-5 м<sup>2</sup> поверхности.

### Технические показатели качества:

Растворяющая способность,  
г/100 мл очистителя:

- кальция углекислого – не менее 14;
- кальция сернокислого – не менее 1, 2.

### Хранение и транспортировка:

Следует хранить в закрытых складских помещениях при положительной температуре, не превышающей +30 °С. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев. Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре не ниже -5 °С.

### Меры безопасности:

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

### Контакты:

140000, МО, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1  
Тел.: +7 495 565-45-87, 777-84-80  
e-mail: [tiprom@sazi-group.ru](mailto:tiprom@sazi-group.ru)  
[www.sazi-group.ru](http://www.sazi-group.ru)

Спецификация дополнена и переработана 12.01.2017 г.

Характеристики продукта конкретной партии могут отличаться от указанных в данной Спецификации. Ознакомьтесь с актуальной информацией и гарантиями нашего предприятия относительно качества товара Вы можете по тел.: +7 495 565-45-87 или на сайте <http://www.sazi-group.ru>